

Scheda Tecnica

**Prodotto: Tessuto Nontessuto 100% Polipropilene
40 g/m² SMS, Idrofobo**

Codice Articolo: IC3E 040 NN H

Spessore filamenti spun: 1,5 - 2,0 den

Contenuto meltblown: 8 g/m²

Proprietà

Parametri	um	Valore medio	Metodologia
Grammatura	(g/m ²)	40,0	NWSP 130.1
Carico a picco, MD (1)	(N)	92,0	NWSP 110.4
Carico a picco, CD (1)	(N)	64,0	NWSP 110.4
Allungamento a picco, MD	(%)	65,0	NWSP 110.4
Allungamento a picco, CD	(%)	80,0	NWSP 110.4
Permeabilità all'aria (2)	m ³ /m ² /s	0,46	WSP 70.1

Note

(1) Dimensione provino : 50 mm x 200 mm; Velocità trazione: 100 mm/min

(2) Strumento Textest : Pressione 200 Pa ; area 20 cm²